

# Ytterligare villkor för produkten Protox Svamp (reg. nr 5143)

## Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De villkor för användning som anges nedan ska framgå av produktens märkning.

## Villkor för respektive användningsområde

### 1. Mot rötsvamp och missfärgande svamp på trä.

Användnings- område	Användnings- klass <sup>1</sup> virke	Applicerings- metod	Maximal koncentration produkt i bruks- lösning (vol.%)	Krav på upptag av verksam ämne efter behandling
Mot missfärgande svamp	UC 2 och 3	Tryck-, vakuum- och dubbelvakuum- impregnering	5%	483 g propikonazol/m <sup>3</sup> trä
Mot missfärgande svamp	UC 2 och 3	Doppning Sprutning Betrykning	10%	1,35 g propikonazol/m <sup>2</sup> trä
Mot rötsvamp	UC 2 och 3	Tryck-, vakuum- och dubbelvakuum- impregnering	5%	436 g propikonazol/m <sup>3</sup> trä
Mot rötsvamp	UC 2 och 3	Doppning Sprutning Betrykning	10%	0,87 g propikonazol/m <sup>2</sup> trä

Bearbetning av trä såsom borrar och kapning ska ske innan behandling med produkten.

Trä för användning i användningsklass<sup>1</sup> (UC) 3 ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas ska anvisningar för detta också ges.

Dessa skyddsåtgärder ska enligt 5 kap. 35 § p. 6 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer också framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten.

1) Enligt standard SS-EN 335-1:2006.

## 2. Mot missfärgande svamp på nysågat virke.

Användningsområde	Appliceringsmetod	Maximal koncentration produkt i brukslösning (vol.%)	Krav på upptag av verksamt ämne efter behandling
Tillfälligt skydd mot missfärgande svamp på nysågat virke.	Doppning Sprutning Bestrykning	2 %	0,38 g propikonazol/m <sup>2</sup> trä

## 3. Mot hussvamp.

Användningsområde	Appliceringsmetod	Maximal koncentration produkt i brukslösning (vol.%)	Krav på upptag av verksamt ämne på behandlad yta.
För behandling av murverk inomhus till skydd av angränsande trä mot hussvamp ( <i>Serpula lacrymans</i> ).	Injektion Sprutning Bestrykning	14 %	7,5 g propikonazol/m <sup>2</sup>

## Övriga villkor för användning

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Lämpliga åtgärder ska därför vidtas för att undvika spill vid behandling.